

NOMBRE DEL PRODUCTO:

PEGAPLUS PORCELANTO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PEGAPLUS LATÉX mortero listo flexible de gran adherencia, modificado con LATEX especializado para el pegue de sustratos de baja absorción en interiores y exteriores de pisos y paredes

USOS

Para instalación de mármol, granito, piedra natural, Porcelanato. En interiores y exteriores en pisos, paredes y fachadas.

EXCLUSIVO PARA FORMATOS POCO POROSOS O DE BAJA ADSORCION EN:

1. Paredes.
2. Pisos de zonas interiores o exteriores.
3. Soportes de concreto.
4. Bloques de hormigón.
5. Mortero o revoque.
6. Fachadas.

VENTAJAS

-  Inmejorable adherencia y resistencia en sustratos de baja adsorción.
-  Listo para usar, solo se adiciona agua.
-  No requiere humedecer el revestimiento cerámico.
-  Fácil preparación y aplicación.
-  Permite alistar grandes áreas sin que seque rápidamente el pegante.
-  Posibilita hacer correcciones fácilmente.

-  No se desliza en superficies verticales.
-  Excelente manejabilidad.
-  Amplio tiempo de trabajabilidad.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

1. La superficie de aplicación debe estar sana, de apariencia lisa, limpia, libre de polvo y grasa, pintura, u otras sustancias.
2. Humedezca la superficie antes de realizar la aplicación del adhesivo.
3. Mezcle 3 partes de **PEGAPLUS LATEÉX** con 1 parte de agua aprox. agitando hasta obtener una pasta cremosa libre de grumos. me libre de grumos.
4. Deje reposar la mezcla aproximadamente 10 minutos y agite nuevamente antes de usar.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Extienda el mortero utilizando la parte lisa de la llana.
2. Posteriormente aplique una segunda capa utilizando la parte dentada con un ángulo de inclinación de 60°.
3. Aplique únicamente la cantidad de **PEGAPLUS LATÉX** que puede cubrir en un tiempo de 20 minutos.
4. En condiciones climáticas de fuerte sol, viento, altas temperaturas se puede reducir este tiempo.
5. **PEGAPLUS LATÉX** no es re hidratable, deseché el producto que ha comenzado a fraguar.
6. Instale el revestimiento mientras el adhesivo se encuentre húmedo y pegajoso.
7. Presione las piezas contra la superficie utilizando un martillo de caucho hasta conseguir una adherencia total.
8. Retire el exceso de **PEGAPLUS LATÉX** de las ranuras y limpie los residuos de la superficie con una esponja húmeda.
9. Transcurridas 36 horas después de la instalación emboquille con **COLOR PLUS**

LÁTEX.

RENDIMIENTO

FORMATO	LLANA	CONSUMO APROX
11 X 11	4X4	2 kg/m ²
20 X 20	6X6 Ó 6X10	3 kg/m ²
30 X 30	6X6 Ó 6X10	4 kg/m ²
33 X 33		
40 X 40	12X12	6 kg/m ²
50 X 50	12X12	7 kg/m ²
60 X 60	12X12	8 kg/m ²

DATOS TECNICOS

Datos de aplicación a Temperatura de 23°C y 50% HR	
Densidad del producto	1.3 g/cc
Relación de la mezcla	3 partes de PEGAPLUS PORCELANATO con 1 parte de agua.
Color	Blanco y Gris
pH de la mezcla	11 Aprox.
Duración de la mezcla	2 horas
Tiempo de ajuste	20 min.
Emboquillado	Mínimo 36 horas
Transitable	12 horas después de su instalación.
CUMPLE NORMA	C2H1 (NTC-6050)
Tiempo abierto a 25°C	30 mín.
Deslizamiento	≤ 2 mm.
Resistencia a la tracción a 28 días (en seco)	≥ 0,5 Mpa.
Resistencia a la tracción a 28 días (en agua)	≥ 0,3 Mpa.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Periodo máximo de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo, separado de pisos o paredes y sobre estibas.

PRECAUCIONES

- 🌀 Para aplicación en interiores en formatos de cerámica utilizar **PEGAPLUS CERAMICA**
- 🌀 Utilizar en revestimientos de baja adsorción como **Porcelanato Chino PEGAPLUS EXTRA**
- 🌀 En piscinas o sitios donde el adhesivo esté en contacto permanente con el agua aplicar, **PEGAPLUS ULTRA.**
- 🌀 Para la instalación de porcelanato

Español aplicar **PEGAPLUS PORCELANATO**

- 🌀 Usar **PEGAPLUS LÁTEX** para la instalación de mármol y piedra calizos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. se recomienda usar guantes de caucho, gafas y protección respiratoria para su manipulación.
2. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
3. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua con los párpados abiertos y asistir a un especialista.
4. Lavarse las manos antes de ingerir alimentos.
5. Evite la manipulación en áreas cerrada.
6. Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACION AMBIENTAL

1. **SUELO:** los deshechos y residuos del producto, deben disponerse en relleno sanitario o escombrera,
2. autorizados por la autoridad ambiental. El empaque del producto es reciclable.
3. **AIRE:** Evite la dispersión del producto y la generación de nubes de polvo; verter el producto a altura moderada(no superior a 50 cm).
4. **AGUA:** Evite que el producto sea vertido al sistema de alcantarillado o fuentes de agua.

La información suministrada por MEGA ANDINA SAS, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a nuestras recomendaciones de manipulación.