

NOMBRE DEL PRODUCTO

FIJAPLUS PORCELANTO



TIPO DE PRODUCTO

Aditivo en polvo para morteros destinados a la instalación de porcelanato.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FIJAPLUS PORCELANTO es un aditivo en polvo formulado para mezclarse con cemento y arena fina. Su función es modificar el mortero para mejorar su manejabilidad, elasticidad, tiempo de trabajo y adherencia, permitiendo su utilización como pega para porcelanato.

USOS

- ➊ Preparación de morteros para instalación de porcelanato en pisos y paredes.
- ➋ Aplicación sobre sustratos firmes de concreto, mortero y revoque.
- ➌ Uso en interiores y exteriores protegidos, sujeto a las condiciones y recomendaciones del sistema de instalación.
- ➍ Especialmente orientado a revestimientos de porcelanato chino y aplicaciones de mayor exigencia que un enchape cerámico convencional.

VENTAJAS

- ➊ Convierte el mortero en pega para porcelanato.
- ➋ Mejora la elasticidad y manejabilidad del mortero.
- ➌ Mejora la adherencia al sustrato.

- ➊ Aumenta el tiempo disponible para trabajar la mezcla.
- ➋ Facilita la aplicación con llana dentada.
- ➌ Permite preparar mezclas con o sin arena, según la proporción seleccionada.
- ➍ Presentación práctica en bolsa de 2 kg.

6. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar firme, limpia, lisa y libre de polvo, grasa, pintura u otros contaminantes. Cuando las condiciones de la superficie lo requieran, humedezca ligeramente antes de aplicar, evitando empozamientos.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

1. **Mezcla en seco:** Mezcle FIJAPLUS PORCELANTO con el cemento hasta distribuir uniformemente el aditivo.
2. **Adición de arena:** Cuando la mezcla seleccionada incluya arena, adicione arena fina tamizada de acuerdo con la tabla de rendimiento.
3. **Adición de agua:** Agregue agua limpia gradualmente hasta obtener una pasta homogénea, manejable y libre de grumos.
4. **Reposo:** Deje reposar la mezcla durante 10 minutos.
5. **Remezcla:** Mezcle nuevamente antes de iniciar la aplicación.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplice la mezcla con llana dentada. Extienda inicialmente con el lado liso de la llana y posteriormente peine con el lado dentado. Instale el porcelanato mientras la mezcla permanezca húmeda y pegajosa. Limpie los excedentes con esponja húmeda. El emboquillado y la puesta en servicio deben realizarse de acuerdo con las condiciones de obra y el sistema utilizado.

TABLA DE RENDIMIENTO

# BOLSAS DE FIJAPLUS	CEMENTO (kg)	ARENA (kg)	RENDIMIENTO APROX. (m ²)
1	25	0	6 - 8
1	50	0	13 - 15
1	50	50	24 - 26

ADITIVO DE FRAGUADO
PARA PORCELANTO

Nota: los rendimientos son aproximados y pueden variar según el sustrato, el formato del porcelanato, la llana utilizada, el espesor aplicado y las condiciones de obra.

PRESENTACIÓN

-  Bolsa plástica de 2 kg.

DATOS TÉCNICOS DE REFERENCIA

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Presentación	Bolsa plástica de 2 kg
Aspecto	Polvo fino
Color	Crema
Densidad aparente	1 g/cc

ALMACENAMIENTO

Almacenar en su empaque original cerrado, en lugar fresco, seco y libre de humedad. Transportar bajo techo.

SEGURIDAD

1. Manténgase fuera del alcance de los niños.
2. Use guantes y gafas durante la manipulación.
3. Evite la inhalación o ingestión del polvo.
4. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua.

RECOMENDACIONES

1. Utilice agua limpia y materiales libres de contaminantes.
2. Respete las proporciones indicadas en la tabla de rendimiento.
3. No adicione productos distintos a los definidos por MEGA ANDINA sin validación técnica.
4. Para piscinas o superficies en contacto permanente con agua debe utilizarse un sistema específicamente aprobado para inmersión. PEGAPLUS PISCINA
5. Realice una prueba previa cuando cambien el sustrato, el porcelanato o las condiciones de aplicación.

FABRICANTE

MEGA ANDINA S.A.S.

Parque Industrial Bayunca, Carretera La Cordialidad Km 16,
Bodega 1 – Cartagena, Colombia

www.megaandina.com | 310 361 7758 | 313 584 1235 |
313 555 5851

La información suministrada por MEGA ANDINA LTDA, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a nuestras recomendaciones de manipulación.