

# PEGAPLUS ULTRA

## ADHESIVO PARA INSTALACION DE REVESTIMIENTOS DE PISCINAS Y EXTERIORES

### DESCRIPCIÓN

Es un mortero listo elaborado con base en cemento. De color blanco o gris, especializado para el pegue de revestimientos en piscinas y exteriores, eliminando la necesidad de remojar el revestimiento cerámico.

### USOS

Por su alto contenido de **aditivos hidrofóbicos**, lo convierten en un mortero impermeable ideal para el pegue de formatos en piscinas, estanques y fachadas.

### VENTAJAS

- Mortero impermeable.
- Listo para usar, solo necesita adicionarle agua.
- No requiere humedecer el revestimiento cerámico.
- Gran adherencia sobre el soporte.
- Alta resistencia mecánica.
- Permite alistar grandes áreas sin que seque rápidamente el pegante.
- No se desliza en superficies verticales

### INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

**1. Preparación de la superficie:** La superficie debe estar nivelada, compacta y libre de polvo, grasa y otras sustancias que impiden la total adherencia. La superficie debe estar húmeda evitando la saturación.

**2. Preparación de la mezcla:** en un recipiente adecuado, mezcle 3 volúmenes de **PegaPlus Ultra** con 1 volumen de agua, (3:1 PegaPlus Ultra: Agua) agitando hasta obtener una pasta uniforme libre de grumos. Deje reposar la mezcla aproximadamente 10 minutos y agite nuevamente antes de usar.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Extienda el mortero utilizando la parte lisa de la llana, posteriormente aplique una segunda capa utilizando la parte dentada con un ángulo de inclinación de 45°. Aplique únicamente la cantidad de **Pegapplus ultra** que puede cubrir en 20 minutos.

Instale el revestimiento mientras el adhesivo se encuentre húmedo y pegajoso. Presione las piezas contra la superficie utilizando un martillo de caucho hasta conseguir una adherencia total.

Retire el exceso de **PegaPlus Ultra** de las ranuras y limpie los residuos de la superficie con una esponja húmeda. Transcurridas 36 horas después de la instalación emboquille con **ColorPlus Látex**.

## PRESENTACIÓN

- Sacos 25 kilos

## DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	25 Kilos
COLOR	Blanco y Gris
DENSIDAD	1.4g/cc
PROPIEDADES	Gran adherencia, alta flexibilidad en piezas de Baja absorción
AGUA DE AMASADO	3 Litros por bolsa de 10 Kg.
TIEPMO DE AJUSTE	20Mminutos
DURACIÓN DE LA MEZCLA PREPARADA	2 HORAS
TRABAJABILIDAD	Excelente
EMBOQUILLADO	36 Horas
TRANSITABLE	12 Horas después de su instalación
TIEMPO ABIERTO A 15 MÍN.	≥0,7 Mpa
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN A 28 DIAS	2.0 Mpa
DESLIZAMIENTO	< 2mm

## RENDIMIENTO

Consumo aproximado sobre mortero aplomo, dependiendo del tamaño del enchape, del tipo de llana y del espesor de pega requerido.

FORMATO EN CMS	LLANA/mm	CONSUMO APROX.	
		kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Bulto
11X11	4X4 	2,0 kg/m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup> /Bulto
20X20	6X6 ó 6X10 	3,0 kg/m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup> /Bulto
30X30 33X33	10X10 ó 6X10 	4,0 kg/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bulto
40X40	12X12 	6,0 kg/m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup> /Bulto
50X50	12X12 	7,0 kg/m <sup>2</sup>	3,5 m <sup>2</sup> /Bulto
60X60	12X12 	8,0 kg/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bulto

### ALMACENAMIENTO

El tiempo de almacenamiento para **PEGAPLUS ULTRA** es de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas.

Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños, se recomienda usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.

### RECOMENDACIONES

Las herramientas utilizadas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso, antes de que el producto haya endurecido.

La información suministrada por MEGA ANDINA LTDA, es dada de buena fe, y proporcionada en base al conocimiento y experiencia siempre y cuando nuestros productos sean usados en condiciones normales de aplicación y de acuerdo a nuestras recomendaciones de manipulación.